

Produktbezeichnung	F 18/3 E V07A/V07NP	Artikelnummer	20100018
---------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Serie A	Lebensmitteltransportband
Transportart	Geneigter und horizontaler Betrieb mit rollender Abtragung	
Anwendungsbereich	Stückguttransport, Zuführbänder, Schneideband	
Industriebereich	Gemüseverarbeitung, fleisch-, kartoffel- und fischverarbeitende Industrie, Süß- und Backwarenindustrie	

Bandkonstruktion

Material Tragseite	Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften Tragseite	glatt, adhäsiv
Farbe Tragseite	weiß
Beschichtungsstärke Tragseite	0,7 mm
Shore Härte A°	60 (± 3)
Material Zugträger	Polyestergewebe
Anzahl der Gewebelagen	3
Material Laufseite	Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften Laufseite	Negativpyramide (NP)
Farbe Laufseite	weiß
Beschichtungsstärke Laufseite	0,7 mm

Produkteigenschaften

Gesamtdicke	4,3 mm (± 0,15 mm)
Bandgewicht	5,2 Kg/m ²
Standardfertigungsbreite	2.000 mm
Max. zulässige Zugkraft	250 N/mm
- bei 1% Dehnung (DIN EN ISO 527-1)	18 N/mm
Rollendurchmesser (min)	120 mm
Rollendurchmesser bei Gegenbiegung (min)	180 mm
Messerkante	nein
Zulässige Dauerbetriebstemperatur	Min: -10°C 14°F Max: +70°C 158°F
Permanent antistatisch (DIN EN ISO 21178)	ja
Schwer entflammbar (DIN EN ISO 340)	nein
Chemische Beständigkeiten	öl- und fettbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
Erfüllt die Anforderungen der FDA	ja siehe Konformitätserklärung
Entspr.den EU-VO f. den Lebensmittelkontakt	ja siehe Konformitätserklärung

Anlagebedingungen

Gleitende Abtragung	nein
Rollende Abtragung	ja
Geräuscharme Anwendung	nein
Staubetrieb	nein
Schrägtransport	ja
Z-Förderer	nein
Kurvenband	nein
Reibwert gegen Stahl	0,35
Reibwert gegen Belag	0,4
Gemuldete Installation	ja
Querstabilität	nein

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.